

Nummer / number

23196

MATERIAL-ZERTIFIKAT / MATERIAL-CERTIFICATE

Prüfung des Brennverhaltens von Textilien / flammability-tests for fabrics

ROHI

AUFTRAG / ORDER

Kunde / customer

Kunden-Auftrag / customer PO no.

rohi Auftrags-Nr. / rohi PO. no. 48669.1

Lieferschein-Nr. / packinglist no. 358851

Lieferscheindatum / Packinglist date 08.11.2019

ARTIKELBESCHREIBUNG / FABRIC DESCRIPTION

Category / category	Sitzbezugstoff / seatcover fabric	Gewicht / weight	g/m ² 600.0	oz/yd ² 17.7
Design / design	MICA	Zusammensetzung / content	95% WV 5% PA	
rohi Artikel-Nr / rohi partno	01992.35	Ausrüstung / finish	10	
Farbe / color	dust	VA-Nr	840819	

PA Polyamid
polyamide WV Schurwolle
virgin wool

PRÜFUNGSVORSCHRIFTEN / TEST REGULATIONS

Prüfvorschrift / test regulation: FAR / JAR / EASA CS 25.853(a)(1)(ii) appendix F part I (12 sec V) AIM 2.0002

Prüflabor Freigabe / test-lab approval: EASA LBA No. DE 21G.0147 (Vauth-Aviation Components GmbH&Co.KG)

PRÜFERGEBNIS / TEST RESULTS

Probe Nr. sample no.	Beflammung in Kettrichtung / test in warp direction			Beflammung in Schussrichtung / test in weft (filling) direction		
	Brennlänge burnlength (mm)	Nach-Brennzeit extinguishing time (sec)	Tropfenzeit extinguishing drip (sec)	Brennlänge burnlength (mm)	Nach-Brennzeit extinguishing time (sec)	Tropfenzeit extinguishing drip (sec)
1	35	2	no drips 0	40	2	no drips 0
	40	2	no drips 0	45	2	no drips 0
3	40	2	no drips 0	30	2	no drips 0
4	50	2	no drips 0	40	2	no drips 0
5	40	2	no drips 0	40	2	no drips 0
Mittelwert average	41,0	2,0	0,0	39,0	2,0	0,0
Zul. Wert requirem.	≤ 203	≤ 15	≤ 5	≤ 203	≤ 15	≤ 5

BEMERKUNG / COMMENTS

BESTÄTIGUNG / CONFIRMATION

Das Gewebe erfüllt die Forderungen wie oben beschrieben / the fabric meets the requirements as stated above: - PASS

Datum / date

08.11.2019

Unterschrift / signature

ROHI STOFFE GMBH / schoenlinderstr. 1
d-82538 geretsried / www.rohi.com